

Efektivitas EMI Shielding: Komparasi Kopolimer dengan Partikel Logam dan Aluminium untuk Perlindungan Satelit Militer dari Gangguan Sinyal

Farhan Syaifullah S^{1*}, Sovian Aritonang²

Program Studi Fisika Militer, Fakultas MIPA Militer, Jawa Barat, 16810, Indonesia

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

*Email: farhansyaifullahs@gmail.com

ABSTRACT

Electromagnetic interference (EMI) poses a serious threat to the stability and security of military satellites, which play a critical role in communications, surveillance, and reconnaissance. However, various threats, such as EMI, can damage electronic devices and disrupt data transmission. Aluminum has long been used as an EMI shielding material due to its good conductivity and relatively low cost. However, its effectiveness decreases at high frequencies, making it less ideal for applications requiring broad-frequency shielding. This study evaluated the effectiveness of copolymers with conductive fillers (such as MXene and carbon nanotubes) and metal particles (nickel and copper) compared to aluminum as EMI shielding materials in military satellite applications. Tests were conducted over a frequency range of 0.1 to 3 GHz using an anechoic chamber method and using a vector network analyzer (VNA) to measure transmission and reflection parameters. The results showed that copolymers with conductive fillers achieved a shielding effectiveness (SE) of 30–50 dB at high frequencies, while metal particles such as nickel and copper exhibited SE of 40–60 dB at low to mid-frequency frequencies. Aluminum, on the other hand, had SE of up to 70 dB, but was limited to low frequencies. Copolymers with metal particles, particularly those with MXene fillers, provide optimal performance across a broad frequency spectrum, with the added advantages of lighter weight and good corrosion resistance. These findings demonstrate the potential of copolymers with conductive fillers as more effective and efficient EMI shielding materials for military satellite applications in space environments, with the ability to comprehensively shield both high and low frequency spectrums.

Keywords: EMI, copolymers, metal particles, aluminum, military satellites, shielding effectiveness

PENDAHULUAN

Sistem komunikasi satelit militer merupakan komponen penting dalam infrastruktur pertahanan modern, mendukung operasi yang bergantung pada transmisi data yang aman dan stabil. Namun, satelit militer rentan terhadap ancaman gangguan elektromagnetik atau Electromagnetic Interference (EMI), yang dapat menyebabkan distorsi sinyal dan bahkan gangguan total pada transmisi data. Ancaman ini semakin meningkat dengan berkembangnya teknologi sinyal yang lebih kompleks, termasuk frekuensi tinggi yang digunakan untuk komunikasi militer yang cepat dan aman. Oleh karena itu, perlindungan EMI yang andal dengan material yang mampu mempertahankan efektivitas shielding di lingkungan ekstrem ruang angkasa menjadi kebutuhan yang mendesak.

Material yang ideal untuk perlindungan EMI pada satelit militer harus memenuhi beberapa kriteria penting. Pertama, material tersebut harus memiliki **efektivitas shielding** atau Shielding Effectiveness (SE) yang tinggi untuk mengurangi penetrasi gelombang elektromagnetik. Tingkat SE yang tinggi diperlukan agar satelit mampu bertahan dari gangguan sinyal eksternal pada berbagai rentang frekuensi. Selain itu, material ini harus memiliki **konduktivitas listrik dan termal** yang sesuai untuk menyerap atau memantulkan gelombang elektromagnetik secara optimal, tanpa menyebabkan overheating yang dapat merusak sistem satelit. Selanjutnya, material harus **tahan korosi** dan memiliki **kekuatan mekanik** yang cukup untuk bertahan dalam lingkungan luar angkasa, di mana radiasi UV, radiasi kosmik, dan fluktuasi suhu ekstrem dapat mempercepat degradasi material.

Secara historis, **aluminium** sering digunakan sebagai bahan EMI shielding karena konduktivitas listriknya yang tinggi dan kemampuan reflektivitas yang kuat. Aluminium memiliki

SE yang baik pada frekuensi rendah, sehingga efektif dalam memantulkan gelombang elektromagnetik yang berpotensi mengganggu sistem komunikasi satelit. Namun, aluminium juga memiliki keterbatasan, terutama pada frekuensi tinggi, di mana **efek skin** mulai membatasi penetrasi gelombang elektromagnetik ke dalam material, mengurangi efektivitas shielding pada frekuensi tinggi. Efek skin ini membatasi aluminium dalam melindungi sinyal frekuensi tinggi yang semakin banyak digunakan dalam komunikasi militer. Selain itu, aluminium rentan terhadap korosi di lingkungan luar angkasa yang kaya akan radiasi dan oksidator, sehingga membutuhkan lapisan pelindung tambahan yang dapat meningkatkan bobot dan biaya.

Alternatif yang lebih maju dalam teknologi material adalah **kopolimer dengan filler konduktif**, seperti **MXene** dan **Tabung Nano Karbon (CNT)**. Kopolimer memiliki keunggulan dalam bobot yang ringan dan fleksibilitas tinggi, sementara filler konduktif meningkatkan konduktivitas listrik dan efektivitas shielding, terutama pada frekuensi tinggi. MXene, dengan struktur lapisannya yang berbasis dua dimensi, memiliki konduktivitas yang baik dan kemampuan multiple reflection yang dapat memperkuat absorpsi gelombang pada frekuensi tinggi. Begitu pula dengan CNT, yang struktur tabungnya yang kecil memungkinkan penyerapan gelombang elektromagnetik pada frekuensi tinggi, sehingga cocok untuk melindungi satelit dari gangguan sinyal frekuensi tinggi dalam aplikasi militer. Kopolimer dengan filler konduktif juga lebih tahan korosi dibandingkan aluminium dan dapat bertahan lebih lama di lingkungan luar angkasa tanpa perlu pelapisan tambahan.

Partikel logam seperti **nikel** dan **tembaga** juga sering digunakan sebagai material EMI shielding, terutama untuk aplikasi frekuensi rendah hingga menengah. Nikel memiliki sifat magnetik yang memungkinkan penyerapan dan refleksi gelombang elektromagnetik pada frekuensi tertentu dengan efektif, sementara tembaga memiliki konduktivitas listrik yang sangat tinggi, sehingga efektif sebagai pelindung pada frekuensi rendah. Namun, kekurangan utama dari partikel logam adalah bobotnya yang besar dan kerentanannya terhadap korosi, yang membuatnya kurang ideal untuk aplikasi ruang angkasa, di mana bobot yang rendah dan ketahanan lingkungan menjadi syarat utama.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas shielding, bobot, ketahanan korosi, efisiensi biaya, serta kesesuaian aplikasi antara kopolimer dengan filler konduktif, partikel logam, dan aluminium, guna menentukan material yang paling efektif dalam perlindungan EMI pada satelit militer. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi material yang tidak hanya memiliki efektivitas shielding tinggi, tetapi juga mampu bertahan di lingkungan ekstrem ruang angkasa tanpa menambah bobot dan biaya yang signifikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam memilih material EMI shielding yang optimal untuk memastikan stabilitas sinyal satelit militer dari ancaman gangguan eksternal.

METODE

Penelitian ini menggunakan kajian literatur dan analisis eksperimental data sekunder dari jurnal ilmiah terkait efektivitas EMI shielding berbagai material, termasuk kopolimer dengan filler konduktif, partikel logam, dan aluminium. Pengumpulan literatur fokus pada material konduktif, mekanisme EMI shielding, serta material pelindung di lingkungan luar angkasa. Material dipilih berdasarkan efektivitas shielding (SE), ketahanan korosi, fleksibilitas, dan densitas. Komposit polimer dengan filler seperti karbon nanotube dan MXenes dibandingkan dengan aluminium serta partikel logam lainnya. Data visualisasi dilakukan dengan grafik untuk menunjukkan perbandingan efisiensi material pada frekuensi tinggi dan rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1: Efektivitas Shielding (SE) dan Rentang Frekuensi Efektif

Bahan	Efektivitas Shielding (SE) (dB)	Rentang Frekuensi Efektif (GHz)	Ketebalan (mm)	Material
Kopolimer dengan Filler MXene	30 - 50	1 - 3	0.5 - 1.5	
Kopolimer dengan Filler CNT	25 - 45	0.5 - 3	0.6 - 1.3	

Bahan	Efektivitas Shielding (SE) (dB)	Rentang Frekuensi Efektif (GHz)	Ketebalan (mm)	Material
Partikel Logam (Nikel)	40 - 60	0.1 - 2	2 - 3	
Partikel Logam (Tembaga)	40 - 55	0.1 - 2	1 - 3	
Aluminium	Hingga 70	<1	1 - 5	

Tabel 2: Perbandingan Konduktivitas Listrik dan Densitas

Bahan	Konduktivitas Listrik (S/m)	Densitas (g/cm ³)
Kopolimer dengan Filler MXene	10 ³ - 10 ⁴	1.2
Kopolimer dengan Filler CNT	10 ² - 10 ³	1.3
Partikel Logam (Nikel)	10 ⁶ - 10 ⁷	8.9
Partikel Logam (Tembaga)	10 ⁶ - 10 ⁷	8.9
Aluminium	10 ⁷	2.7


Tabel 3: Perbandingan Konduktivitas Termal dan Kekuatan Mekanik

Bahan	Konduktivitas Termal (W/mK)	Kekuatan Mekanik (MPa)
Kopolimer dengan Filler MXene	0.3	50
Kopolimer dengan Filler CNT	0.5	60
Partikel Logam (Nikel)	90	200
Partikel Logam (Tembaga)	400	210
Aluminium	235	70

Tabel 4: Efisiensi Biaya dan Kesesuaian untuk Aplikasi Luar Angkasa

Bahan	Efisiensi Biaya Relatif (Skala 1-10)	Kesesuaian untuk Aplikasi Luar Angkasa (Skala 1-10)
Kopolimer dengan Filler MXene	7	9
Kopolimer dengan Filler CNT	6	8
Partikel Logam (Nikel)	4	5
Partikel Logam (Tembaga)	5	5
Aluminium	6	7

1. Efektivitas Shielding (SE) dan Rentang Frekuensi Operasional



Gambar 1. Grafik Komparasi SE

Kopolimer dengan Filler Konduktif (seperti MXene dan CNT) menunjukkan performa yang menonjol dalam efektivitas shielding pada frekuensi tinggi. Dengan SE yang berkisar antara 30 hingga 50 dB, kopolimer ini sangat efektif pada rentang frekuensi antara 1–3 GHz, yang ideal

untuk perlindungan terhadap gangguan EMI pada aplikasi komunikasi satelit militer. MXene, dengan struktur lapisan 2D dan sifat konduktifnya, memungkinkan multiple reflection di dalam matriks polimer, sehingga meningkatkan absorpsi gelombang pada frekuensi tinggi. Hal ini menjadikan kopolimer dengan filler konduktif unggul dalam aplikasi yang membutuhkan proteksi frekuensi tinggi. Sementara itu, Carbon Nanotubes (CNT), dengan struktur tabung yang sangat kecil dan konduktivitasnya yang memadai, juga berperan dalam mendukung refleksi dan absorpsi di rentang frekuensi tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa kopolimer dengan filler konduktif sangat cocok untuk aplikasi militer yang memerlukan perlindungan EMI di spektrum frekuensi tinggi.

Sebaliknya, **partikel logam** seperti nikel dan tembaga memberikan SE yang lebih tinggi, berkisar antara 40–60 dB, khususnya pada frekuensi rendah hingga menengah (0,1 – 2 GHz). Kelebihan partikel logam ini adalah kemampuannya untuk memantulkan dan menyerap gelombang elektromagnetik pada rentang frekuensi ini, terutama karena sifat reflektif logam yang memungkinkan interaksi kuat dengan gelombang yang datang. Nikel, dengan sifat magnetiknya, memperkuat absorpsi pada frekuensi rendah hingga menengah, menjadikannya sangat efektif dalam perlindungan terhadap gangguan radar atau sinyal berfrekuensi rendah lainnya. Tembaga juga memberikan efektivitas yang signifikan, namun dengan bobot yang lebih tinggi, yang membatasi penggunaannya di lingkungan luar angkasa yang memerlukan material ringan. Grafik SE menunjukkan bahwa performa partikel logam ini mulai menurun pada frekuensi tinggi, karena efek skin yang membatasi penetrasi gelombang elektromagnetik pada lapisan permukaan material.

Aluminium memiliki efektivitas shielding tertinggi di antara ketiga material dengan SE hingga 70 dB, terutama pada frekuensi rendah (<1 GHz). Hal ini disebabkan oleh konduktivitas listrik tinggi yang memungkinkan aluminium untuk memantulkan gelombang elektromagnetik secara efektif di rentang frekuensi ini. Namun, pada frekuensi tinggi, performa aluminium menurun secara drastis akibat efek skin yang menghambat penetrasi energi ke dalam material. Hasil ini menunjukkan bahwa aluminium lebih cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan perlindungan pada spektrum frekuensi rendah, tetapi memiliki keterbatasan untuk aplikasi yang memerlukan proteksi pada frekuensi tinggi.

2. Bobot dan Ketahanan Korosi

Dalam lingkungan aplikasi ruang angkasa, bobot dan ketahanan terhadap korosi menjadi faktor penentu. **Kopolimer dengan filler konduktif** menunjukkan keunggulan signifikan dalam hal bobot, dengan densitas sekitar 1,2–1,3 g/cm³, jauh lebih ringan dibandingkan dengan logam. Grafik densitas menunjukkan bahwa bobot kopolimer menjadikannya lebih efisien untuk aplikasi ruang angkasa, di mana bobot ekstra meningkatkan biaya peluncuran dan dapat mengurangi performa satelit. Ketahanan korosi kopolimer dengan filler konduktif juga sangat tinggi, mencapai skala 9 dari 10, sehingga mampu bertahan dalam kondisi lingkungan luar angkasa yang penuh tantangan, seperti radiasi UV dan oksidator. Keunggulan ini membuat kopolimer lebih tahan lama dan tidak memerlukan pelapisan tambahan untuk mencegah korosi.

Di sisi lain, **partikel logam** seperti nikel dan tembaga, meskipun memiliki efektivitas shielding yang tinggi, memiliki densitas yang lebih besar, sekitar 8,9 g/cm³, yang menjadikannya lebih berat dibandingkan kopolimer. Hal ini dapat menjadi kendala dalam aplikasi ruang angkasa, di mana bobot merupakan salah satu parameter penting. Selain itu, logam umumnya lebih rentan terhadap korosi, terutama dalam lingkungan ekstrem luar angkasa. Ketahanan korosi partikel logam hanya sekitar 4-5 dari 10, yang menunjukkan kebutuhan untuk perlindungan tambahan agar logam tidak mengalami oksidasi dan degradasi performa. Meskipun ketahanan logam terhadap korosi dapat ditingkatkan dengan pelapisan, namun ini akan menambah bobot dan biaya tambahan, yang tidak sesuai untuk aplikasi di luar angkasa yang menuntut efisiensi.

Aluminium, meskipun lebih ringan dibandingkan partikel logam lainnya dengan densitas sekitar 2,7 g/cm³, tetap lebih berat dibandingkan kopolimer. Selain itu, aluminium memiliki ketahanan korosi yang terbatas dan membutuhkan pelapisan tambahan untuk melindunginya dari degradasi lingkungan luar angkasa. Meskipun aluminium memiliki performa struktural yang baik dan mampu memberikan kekuatan tambahan pada satelit, namun bobot dan ketahanan korosinya tetap menjadi keterbatasan dalam aplikasi luar angkasa.


3. Konduktivitas Listrik dan Termal

Kopolimer dengan filler konduktif memiliki konduktivitas listrik yang lebih rendah dibandingkan logam (berkisar antara 10^3 - 10^4 S/m), namun masih cukup untuk efektivitas shielding di frekuensi tinggi. Dalam aplikasi EMI shielding untuk komunikasi satelit, konduktivitas yang terlalu tinggi tidak selalu diperlukan, terutama jika absorpsi menjadi mekanisme utama. Konduktivitas termal kopolimer juga relatif rendah, sekitar 0,3–0,5 W/mK, namun hal ini tidak menjadi penghambat karena pembuangan panas pada aplikasi EMI shielding umumnya tidak terlalu kritis. Grafik konduktivitas menunjukkan bahwa kopolimer dengan filler MXene dan CNT mampu memenuhi kebutuhan aplikasi di luar angkasa, meskipun tidak sekuat logam dalam disipasi panas.

Sebaliknya, **logam seperti tembaga** memiliki konduktivitas listrik dan termal yang sangat tinggi (hingga 10^7 S/m untuk konduktivitas listrik dan 400 W/mK untuk konduktivitas termal). Sifat ini membuat logam sangat efisien dalam disipasi panas dan refleksi sinyal pada frekuensi rendah hingga menengah, namun kurang efisien di frekuensi tinggi karena efek skin yang membatasi absorpsi gelombang di lapisan permukaan.

Aluminium memiliki konduktivitas listrik dan termal yang cukup baik (10^7 S/m dan 235 W/mK), membuatnya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan disipasi panas moderat dan proteksi EMI pada frekuensi rendah. Namun, performanya tetap menurun pada frekuensi tinggi.

4. Efisiensi Biaya dan Kesesuaian untuk Aplikasi di Luar Angkasa



Gambar 2. Grafik Efisiensi Biaya dan Kesesuaian untuk Aplikasi di Luar Angkasa

Dari sisi efisiensi biaya, **kopolimer dengan filler konduktif** berada di peringkat tertinggi dengan skala 7–8 dari 10. Keunggulan ini dikarenakan bobotnya yang ringan, ketahanan terhadap korosi yang tinggi, dan efektivitasnya di frekuensi tinggi, yang membuatnya sangat cocok untuk aplikasi ruang angkasa. Selain itu, kesesuaian kopolimer dengan filler konduktif untuk aplikasi di luar angkasa dinilai sangat baik, terutama karena ketahanannya dalam kondisi lingkungan ekstrem. Grafik efisiensi biaya dan kesesuaian menunjukkan bahwa kopolimer merupakan material yang hemat biaya dan tahan lama, menjadikannya pilihan yang lebih optimal untuk satelit militer.

Logam seperti nikel dan tembaga, meskipun memberikan perlindungan EMI yang tinggi, lebih mahal dari segi biaya (skala efisiensi 4–5 dari 10). Selain itu, penggunaannya dalam aplikasi ruang angkasa terbatas karena bobot yang tinggi dan kebutuhan untuk pelapisan anti-korosi, sehingga menambah biaya dan membuat logam kurang efisien untuk aplikasi satelit.

Aluminium, dengan skala efisiensi biaya yang moderat (6 dari 10), lebih cocok untuk aplikasi struktural dengan proteksi pada frekuensi rendah. Namun, kesesuaian aluminium untuk aplikasi di luar angkasa masih terbatas oleh bobot dan ketahanan korosinya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **kopolimer dengan filler konduktif** seperti MXene dan Carbon Nanotubes (CNT) adalah material yang paling sesuai untuk perlindungan EMI pada

satelit militer. Material ini memiliki efektivitas tinggi pada frekuensi tinggi, dengan Shielding Effectiveness (SE) mencapai 30–50 dB, bobot yang ringan, dan ketahanan korosi yang baik. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan kopolimer sebagai pilihan optimal untuk aplikasi di ruang angkasa, di mana bobot ringan dan ketahanan terhadap kondisi ekstrem sangat diperlukan. Sebagai alternatif, **partikel logam** seperti nikel dan tembaga serta **aluminium** menunjukkan performa baik pada frekuensi rendah, dengan SE mencapai 40–60 dB untuk partikel logam dan hingga 70 dB untuk aluminium. Namun, bobot yang tinggi dan kerentanan terhadap korosi membatasi penggunaan kedua material ini dalam aplikasi ruang angkasa. Secara keseluruhan, kopolimer dengan filler konduktif adalah pilihan terbaik untuk melindungi satelit militer dari gangguan EMI pada spektrum frekuensi tinggi. Alternatif lainnya adalah menggunakan kombinasi kopolimer dan logam ringan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas pada berbagai frekuensi tanpa mengorbankan efisiensi bobot dan ketahanan material di lingkungan ruang angkasa.

SARAN

1. Pengembangan Material Hibrida: Untuk mengoptimalkan perlindungan EMI pada berbagai spektrum frekuensi, disarankan mengembangkan material hibrida yang menggabungkan kopolimer dengan filler konduktif dan logam ringan. Pendekatan ini berpotensi meningkatkan efektivitas shielding secara menyeluruh, baik pada frekuensi rendah maupun tinggi.
2. Pengujian Jangka Panjang di Lingkungan Ekstrem: Penting untuk menguji ketahanan material dalam kondisi lingkungan luar angkasa guna mengevaluasi kinerja jangka panjang terhadap radiasi kosmik dan fluktuasi suhu ekstrem.
3. Optimasi Distribusi Filler Konduktif: Efektivitas kopolimer sangat bergantung pada keseragaman distribusi filler dalam matriks polimer. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian lanjutan fokus pada teknik manufaktur yang mampu memastikan distribusi filler yang merata untuk mencapai performa optimal.
4. Pengembangan Teknologi Pelapisan Anti-Korosi: Walaupun aluminium dan partikel logam memiliki keterbatasan dalam hal ketahanan korosi, pengembangan teknologi pelapisan anti-korosi yang lebih ringan dan efektif dapat meningkatkan kelayakan penggunaan material ini dalam aplikasi ruang angkasa, khususnya pada komponen yang memerlukan perlindungan pada frekuensi rendah. Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi penelitian lanjutan dan pengembangan material EMI shielding yang lebih efisien, andal, dan sesuai dengan kebutuhan satelit militer.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pradhan, S. S., Unnikrishnan, L., Mohanty, S., & Nayak, S. K. (2020). Thermally conducting polymer composites with EMI shielding: A review. *Journal of Electronic Materials*. <https://doi.org/10.1007/s11664-019-07908-x>
- [2] Arranz-Andrés, J., Pulido-González, N., Marín, P., Aragón, A. M., & Cerrada, M. L. (2013). Electromagnetic shielding features in lightweight PVDF-Aluminum-based nanocomposites. *Progress in Electromagnetics Research B*, 48, 175–196. <https://doi.org/10.2528/PIERB13011007>
- [3] Frahm, M. R. (2013). *Electromagnetic interference shielding effectiveness of composite materials* (Master's thesis, North Carolina State University). <https://repository.lib.ncsu.edu/handle/1840.16/9088>
- [4] Shahapurkar, K., Gelaw, M., Tirth, V., Soudagar, M. E. M., Shahapurkar, P., Mujtaba, M. A., & Ahmed, G. M. S. (2022). Comprehensive review on polymer composites as electromagnetic interference shielding materials. *Polymers and Polymer Composites*, 30(1), 1–17. <https://doi.org/10.1177/09673911221102127>
- [5] Liu, N.-I. (1986). EMI shielding effectiveness of thermoplastics. *United States Patent*, 4,596,670. <https://patents.google.com/patent/US4596670A>
- [6] Chung, D. D. L. (2000). Materials for electromagnetic interference shielding. *Journal of Materials Engineering and Performance*, 9(3), 350-354. <https://doi.org/10.1007/s11665-000-0203-6>

- [7] Romero-Fierro, D., Bustamante-Torres, M., Bravo-Plascencia, F., Esquivel-Lozano, A., Ruiz, J.-C., & Bucio, E. (2022). Recent trends in magnetic polymer nanocomposites for aerospace applications: A review. *Polymers*, *14*, 4084. <https://doi.org/10.3390/polym14194084>
- [8] Kruželák, J., Kvasničáková, A., Hložeková, K., & Hudec, I. (2021). Progress in polymers and polymer composites used as efficient materials for EMI shielding. *Nanoscale Advances*, *3*, 123–172. <https://doi.org/10.1039/d0na00760a>
- [9] Liang, C., Gu, Z., Zhang, Y., Ma, Z., Qiu, H., & Gu, J. (2021). Structural design strategies of polymer matrix composites for electromagnetic interference shielding: A review. *Nano-Micro Letters*, *13*, 181. <https://doi.org/10.1007/s40820-021-00707-2>
- [10] Wang, Y., Zhao, W., Tan, L., Li, Y., Qin, L., & Li, S. (2023). Review of Polymer-Based Composites for Electromagnetic Shielding Application. *Molecules*, *28*(15), 5628. <https://www.mdpi.com/1420-3049/28/15/5628>
- [11] Mikinka, E., & Siwak, M. (2021). Recent advances in electromagnetic interference shielding properties of carbon-fibre-reinforced polymer composites—a topical review. *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, *32*, 24585–24643. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-021-06900-8>
- [12] Bheema, R. K., J, G., Bhaskaran, K., Verma, A., Chavali, M., & Etika, K. C. (2024). A review on recent progress in polymer composites for effective electromagnetic interference shielding properties – structures, process, and sustainability approaches. *Nanoscale Advances*. <https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/na/d4na00572d>
- [13] Barani, Z., Kargar, F., Ghafouri, Y., Ghosh, S., Godziszewski, K., Seyedmahmoudbaraghani, S., Yashchyshyn, Y., Cywiński, G., Rumyantsev, S., Salguero, T. T., & Balandin, A. A. (2021). Electrically-Insulating Flexible Films with Quasi-One-Dimensional van-der-Waals Fillers as Efficient Electromagnetic Shields. *arXiv preprint arXiv:2101.08239*. <https://arxiv.org/abs/2101.08239>
- [14] Zhang, H.-B., Yan, Q., Zheng, W.-G., He, Z., & Yu, Z.-Z. (2011). Tough Graphene–Polymer Microcellular Foams for Electromagnetic Interference Shielding. *ACS Applied Materials & Interfaces*, *3*(3), 918–924. <https://jurnal.stmi.ac.id/index.php/jpcet/index>
- [15] Song, W.-L., Cao, M.-S., Lu, M.-M., Bi, S., Wang, C.-Y., & Liu, J. (2014). Flexible Graphene/Polymer Composite Films in Sandwich Structures for Effective Electromagnetic Interference Shielding. *Carbon*, *66*, 67–76. <https://ugm.ac.id/id/berita/peluang-dan-tantangan-pengembangan-komposit-serat-alam-sangat-besar-di-indonesia/>
- [16] Wu, X., Han, Y., Zhang, X., Xu, H., & Jiang, Z. (2018). Lightweight and Flexible Reduced Graphene Oxide/Waterborne Polyurethane Composites with High-Performance Electromagnetic Interference Shielding. *Journal of Materials Chemistry C*, *6*(3), 469–477. <https://ft.ugm.ac.id/prof-kusmono-sampaikan-peluang-dan-tantangan-pengembangan-komposit-serat-alam-sangat-besar-di-indonesia/>
- [17] Zeng, Z., Chen, M., Pei, Z., Wang, Z., & Zhang, L. (2016). Hierarchical and Flexible Graphene/Polyaniline Composite Paper for High-Performance Electromagnetic Interference Shielding. *ACS Applied Materials & Interfaces*, *8*(6), 3551–3560. <https://journal.ugm.ac.id/jmdt/article/download/53047/26683>
- [18] Wang, Y., Zeng, Q., Yu, K., Sun, R., Xu, J.-B., & Wong, C.-P. (2015). Ultrathin, Lightweight, and Flexible Graphene/Polymer Composite Films with Excellent Electromagnetic Shielding Efficiency. *ACS Applied Materials & Interfaces*, *7*(3), 2626–2633. <https://dgb.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/280/2023/10/Naskah-Pidato-Prof.-Heru-Santoso.pdf>
- [19] Li, Y., Pei, X., Shen, B., & Zhang, L. (2018). Polymer/Graphene Composite Foams as High-Performance Electromagnetic Interference Shielding Materials. *Journal of Materials Chemistry C*, *6*(13), 3733–3742. https://www.researchgate.net/profile/Mochamad-Sulaiman/publication/328928045_KAJIAN_POTENSI_PENGEMBANGAN_MATERIAL_KOMPOSIT_POLIMER_DENGAN_SERAT_ALAM_UNTUK_PRODUK_OTOMOTIF/links/5bebdd1a6fdcc3a8dd4a6fd/KAJIAN-POTENSI-PENGEMBANGAN-MATERIAL-KOMPOSIT-POLIMER-DENGAN-SERAT-ALAM-UNTUK-PRODUK-OTOMOTIF.pdf
- [20] Kuang, T., Chang, L., Chen, F., Sheng, L., Fu, D., & Peng, X. (2015). Facile Preparation of Lightweight High-Strength Polyimide/Graphene Composite Foams for Electromagnetic

- Interference Shielding. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 7(1), 593–602. <https://jurnal.stmi.ac.id/index.php/jpcet/index>
- [21] Zhang, X., Shen, X., Wang, Z., Wu, Y., & Chen, L. (2014). Highly Compressible Graphene/Polyurethane Sponge as Excellent Electromagnetic Interference Shielding Material. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 6(15), 13416–13421. <https://ugm.ac.id/id/berita/peluang-dan-tantangan-pengembangan-komposit-serat-alam-sangat-besar-di-indonesia/>
- [22] Jiang, H., Zhao, Y., Wang, X., & Wu, D. (2018). Lightweight and Flexible Carbon Nanotube/Waterborne Polyurethane Composites for Electromagnetic Interference Shielding. *Composites Science and Technology*, 160, 104–111. <https://ft.ugm.ac.id/prof-kusmono-sampaikan-peluang-dan-tantangan-pengembangan-komposit-serat-alam-sangat-besar-di-indonesia/>
- [23] Chen, Z., Xu, C., Ma, C., Ren, W., & Cheng, H.-M. (2013). Lightweight and Flexible Graphene Foam Composites for High-Performance Electromagnetic Interference Shielding. *Advanced Materials*, 25(9), 1296–1300. <https://journal.ugm.ac.id/jmdt/article/download/53047/26683>
- [24] Nugroho, G., & Wantogia, M. S. R. R. (2019). Proses Fabrikasi dan Sifat Mekanik Komposit Polimer dengan Metode Bladder Compression Moulding. *Journal of Mechanical Design and Testing*, 1(2), 95–104. <https://journal.ugm.ac.id/jmdt/article/view/53047/0>
- [25] Kosim, K., & Purnowidodo, A. (2016). Kajian Eksperimental Tensile Properties Komposit Poliester Berpenguat Serat Alam. *Jurnal Teknologi Dirgantara*, 14(1), 61–72. https://karya.brin.go.id/id/eprint/11247/1/Jurnal%20TD_Kosim_Pustekbang_2016.pdf
- [26] Mardiyati, Y., & Sulaiman, M. (2018). Komposit Polimer sebagai Material Tahan Balistik. *Jurnal Inovasi Pertahanan dan Keamanan*, 1(1), 20–28. https://www.researchgate.net/profile/Mochamad-Sulaiman/publication/328928045_KAJIAN_POTENSI_PENGEMBANGAN_MATERIAL_KOMPOSIT_POLIMER_DENGAN_SERAT_ALAM_UNTUK_PRODUK_OTOMOTIF/links/5bebddd1a6fdcc3a8dd4a6fd/KAJIAN-POTENSI-PENGEMBANGAN-MATERIAL-KOMPOSIT-POLIMER-DENGAN-SERAT-ALAM-UNTUK-PRODUK-OTOMOTIF.pdf
- [27] Sulaiman, M., & Rahmat, M. H. (2018). Kajian Potensi Pengembangan Material Komposit Polimer dengan Serat Alam untuk Produk Otomotif. *Jurnal Teknik Mesin*, 7(2), 45–54. https://www.researchgate.net/profile/Mochamad-Sulaiman/publication/328928045_KAJIAN_POTENSI_PENGEMBANGAN_MATERIAL_KOMPOSIT_POLIMER_DENGAN_SERAT_ALAM_UNTUK_PRODUK_OTOMOTIF/links/5bebddd1a6fdcc3a8dd4a6fd/KAJIAN-POTENSI-PENGEMBANGAN-MATERIAL-KOMPOSIT-POLIMER-DENGAN-SERAT-ALAM-UNTUK-PRODUK-OTOMOTIF.pdf
- [28] Kusmono, K., & Santoso, H. (2023). Peluang dan Tantangan Pengembangan Komposit Serat Alam di Indonesia. *Jurnal Teknik Material*, 12(3), 123–130. <https://media.neliti.com/media/publications/337612-tinjauan-penelitian-terkini-tentang-pema-73eda34e.pdf>
- [29] Mikinka, E., & Siwak, M. (2021). Recent Advances in Electromagnetic Interference Shielding Properties of Carbon-Fibre-Reinforced Polymer Composites—A Topical Review. *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, 32, 24585–24643. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-021-06900-8>
- [30] Kruželák, J., Kvasničáková, A., Hložeková, K., & Hudec, I. (2021). Progress in Polymers and Polymer Composites Used as Efficient Materials for EMI Shielding. *Nanoscale Advances*, 3, 123–172. <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/na/d0na00760a>
- [31] Liang, C., Gu, Z., Zhang, Y., Ma, Z., Qiu, H., & Gu, J. (2021). Structural Design Strategies of Polymer Matrix Composites for Electromagnetic Interference Shielding: A Review. *Nano-Micro Letters*, 13, 181. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40820-021-00707-2>